



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением



Хранить в
прохладном
месте



Беречь от
замерзания

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LATYGRUND - водоразбавляемый лессирующий грунт. Его можно тонировать.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к УФ излучению
- Химическая структура со свойствами пропитки
- Ощущение глубины текстуры дерева
- Высокая устойчивость к влаге
- Не содержит пестициды и ртуть. Содержит IPBC (йодопропинилбутилкарбамат)
- Специальная формула, разработанная для нанесения окунанием

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для окраски фасадов деревянных домов, деревянных панелей, деревянных дверей, беседок, пергол и окон.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Водный
Вязкость (25°C, DIN4)	: 14"
Удельная плотность (кг/л)	: 1,02 ± 0,02
Сухой остаток (%)	: 10 ± 1
pH	: 7
Рекомендуемое количество слоев	: 2
Рекомендуемый расход (г/м²)	: 50 - 80
Удельный расход (м²/л)	: 10 - 12
Время форсированной сушки (мокрого слоя 150 г/м²)	
Зона Flash off	: 15 мин, 30°C
Зона конвекционной сушки	: 30 мин, 30°C
Зона охлаждения	: 15 мин, 20°C
Время сушки (мокрого слоя 100 г/м², при 20°C и относительной влажности воздуха 45-65 %)	
От пыли	: 10 мин
На отлип	: 30 мин
До шлифования	: 4 часа
Время межслойной сушки	: 2 - 4 часа
До склад.	: 24 часа

ЦВЕТ

Код цвета	Цвет
0000	CLEAR
1550	VERDE
1551	TEAK
1553	PINO
1554	CASTAGNO
1555	DARK NOCE
1556	NOCE
1557	MAHAGONY
1558	CHERRY
1559	OAK
1570	GREY

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо отшлифована и очищена от шлифовальной пыли и других загрязнений таких, как жиры, воски и смолы.

Окрашиваемая древесина должна быть высушена (влажность не более 12%). Всегда хорошо очищайте поверхности, удаляя все следы жира, воска и смолы. Твердые породы древесины должны быть отшлифованы шлифовальными материалами с зернистостью 180.

НАНЕСЕНИЕ

Обычный распылитель: рекомендуется использовать сопло диаметром 2-2,5 мм с воздушным стержнем 3-4.

Система струйного облива: Используйте диафрагменный насос.

Система окунания: Используйте только емкости из нержавеющей стали (например AISI 304).

Тип кисти: Используйте кисть только со синтетическими волокнами.

Оборудование для нанесения

- Распыление
- Кисть
- Окунание

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Срок годности продукта при температуре 5 - 35°C составляет 24 месяца.

Отходы (вода после промывки окрашивающего оборудования, вода из водяной завесы окрашивающей камеры, остатки продукта) должны быть утилизированы в соответствии с требованиями региональных нормативных актов. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.

После использования промойте окрашивающее оборудование водой.

Хранить в сухом и прохладном месте.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Внимательно читайте инструкции, указанные на ярлыке.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

ВНИМАНИЕ

Наносите продукт при температуре воздуха, субстрата и покрытия не ниже 12°C.

Нанесение покрытия при низкой температуре может снизить его механическую прочность и химическую стойкость.

Тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Очищайте окрашивающее оборудование водой, никогда не сливайте отходы в канализацию.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Грунт