

ÜRÜN AÇIKLAMASI

ULTRATIX; yarı şeffaf özellikte olan son kat olarak kullanıma uygun su bazlı son kat verniktir.



Sprey ile uygulayınız

ÖZELLİKLER

- UV Işınlara karşı yüksek dayanım gösterir
- Pestisit ve civa içermez. IPBC içerir
- Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım sağlar
- Tikotropik özellik (Dik uygulamalara uygundur)

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap paneller, ahşap panjur lar, ahşap kapı ve ahşap pencereler için kullanılır.



Karıştırınız

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

Ürün Kodu	Parlaklık
VW460.30.0000	30
VW460.50.0000	50

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi	: Su Bazlı
Viskozite (cps)	: 50000-60000 (YAZ) : 35000-40000 (KIŞ)
Özgül Ağırlık (kg/lt) Katı	: 1,04 ± 0,02
Madde (% ağırlıkça)	: 40 ± 1
pH	: 8,5 - 9,5
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m ²)	: 250 - 275
Tüketim miktarı (m ² /lt)	: 6 - 8
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m ² uygulamada)	
Flash off	: 15 dk (30°C)
Laminar hava	: 90 dk (45°C)
Soğuma	: 15 dk (20°C)
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 RH, 100 g/m ²)	
Toz kuruması	: 15 dk
Dokunma kuruması	: 1 sa
Zımparalanabilme	: 4 sa
Katlar arası bekleme süresi	: 4 - 6 sa
İstiflenebilme	: min 24 sa



Serin yerde depolayınız



Donmaya karşı koruyunuz

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlere arındırılmalıdır.

Ahşap rutubeti yumuşak ağaclar için max. %12, sert ağaclar için max. %15 olmalıdır. Sert ağaclar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 no'lu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

SUPERNOVA FOND uygulanmış yüzeye 240-320 zımpara işlemi sonrasında ULTRATIX kullanılabilir.

Konvansiyonel Sprey: : 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir.

Uygulama Ekipmanları

- Sprey tabancası (Konvansiyonel Sprey, Air less, Air mix)

DEPOLAMA & TAŞIMA

Orijinal ambalajında kapalı olarak 5 - 35°C sıcaklıkları arasında depolandığında raf ömrü 1 yıldır.

Boya kalıntıları (yıkama suları, boya kabinleri suları, kullanılan kaplamalar) yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Kalıntıları kesinlikle boşaltma kanallarına atmayın.

Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.

Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun.

SAĞLIK & GÜVENLİK

Tüm Sağlık ve Güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.

İyi havalandırılmış uygulama ortamının sağlanması gerekir.

UYARI

Yüzeydeki ürün uygulaması en az 12°C olan bir ortamda yapılmalıdır.

Düşük sıcaklıktaki kaplama uygulamaları standart performanslara kıyasla daha düşük kimyasal ve mekanik özelliklere neden olabilir.

Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama ekipmanları su ile temizlenmeli ve ürün kalıntıları asla kanalizasyona verilmemelidir.

TAŞIMA BİLGİLERİ

Yük Sınıflandırması	: Vernik
Paketleme	: 20 LT