



Fırça ile
uygulayınız



Karıştırınız



Serin yerde
depolayınız



Donmaya karşı
koruyunuz

ÜRÜN AÇIKLAMASI

CAPO; alt kat ve son kat olarak kullanılabilen su bazlı parke verniğidir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek aşınma direnci
- Sararmaz
- Kokusuz
- Yüksek kimyasal direnç

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Parkelerde alt kat ve son kat olarak uygulanabilir.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

Ürün Kodu	Parlaklık
VW454.20.0000	20 ±2
VW454.50.0000	50 ±2
VW454.70.0000	70±2

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi	: Su Bazlı
Viskozite (20°C, DIN 4)	: 23 – 30"
Özgül Ağırlık (kg/lt)	: 1,03 – 1,05
Katı Madde (% ağırlıkça)	: 35 - 41
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m ²)	: 60 - 100
Tüketim miktarı (m ² /lt)	: 10 - 18

Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 RH, 100 g/m²)

Toz kuruması	: 1 sa
Dokunma kuruması	: 1,5 sa
Zımparalanabilme	: 16 sa
Katlar arası bekleme süresi	: 4 sa

YÜZEY HAZIRLAMA

Ahşabın yüzeyi yağ ve reçine kalıntıları içermemelidir. Bu nedenle uygulama yapılacak yüzeyler; bütün kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Su bazlı ürünlerin ahşabın liflerini kaldırma eğilimi olduğundan uygulama yapılacak olan yüzeyin zımparalanması çok önemlidir. Ahşap yüzeyi uygulamadan önce 150-180 numaralı zımpara kağıdı ile zımparalanmalıdır.

Uygulama yapılacak olan ahşap 12-14 % nem içermelidir.

UYGULAMA

Kullanılmadan önce ambalajında çok iyi karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. İlk kat uygulamadan 4 saat sonra 220 numaralı zımpara ile yüzey zımparalanır. Eğer 2. ve 3. kat arasındaki bekleme süresi 4 saatten az ise zımparaya gerek yoktur. Ahşabı renklendirmek için suda çözünmeyen pigmentler kullanınız. Düşük sıcaklık/yüksek bağıl nem olan ortamlarda kuruma süreleri uzar. Bu nedenle kuruma hava sirkülasyonu olan yerlerde gerçekleştirilmelidir.

Uygulama Ekipmanları

- Rulo
- Fırça

DEPOLAMA & TAŞIMA

Orijinal ambalajında kapalı olarak 5 - 35°C sıcaklıkları arasında depolandığında raf ömrü 1 yıldır.

Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.

Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun.

SAĞLIK & GÜVENLİK

Tüm Sağlık ve Güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.

İyi havalandırılmış uygulama ortamının sağlanması gerekir.

UYARI

Uygulama sırasında ürünün, uygulama yapılacak zeminin ve ortam sıcaklığının 15°C altında olması tavsiye edilmez. Aksi halde uygulama yapılmış yüzeyin kimyasal ve mekanik özellikleri standart koşullarda yapılmış olan uygulamadaki yüzey ile aynı olmayacaktır.

Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama ekipmanları su ile temizlenmeli ve ürün kalıntıları asla kanalizasyona verilmemelidir.

TAŞIMA BİLGİLERİ

Yük Sınıflandırması	: Vernik
Paketleme	: 5 LT

Bu Teknik Bilgi Formunda sağlanan veriler elimizden gelen en iyi bilgi ve deneyime karşılık gelmektedir. Teknik Bilgi Formlarında belirtilen tolerans sınırları dahilinde, ürünlerimizin kimyasal-fiziksel özellikleri tutarlılık sağlamaktadır. Nihai ürünün uygulama sonucu, ürünün çalışma şartlarının yanı sıra uygulama sistemi ile de ilgilidir. Uygulama sonuçları kendi ihtiyaçlarını karşılandığından emin olan kullanıcıların sorumluluğundadır.