

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

САРО - водоразбавляемый паркетный лак, который можно использовать в качестве грунтовочного и финишного покрытия.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к истиранию
- Не желтеет
- Без запаха
- Высокая химическая стойкость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт используется на паркете в качестве грунта и финишного покрытия.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Водный
Вязкость (20°C, DIN4)	: 23 - 30"
Удельная плотность (кг/л)	: 1,03 - 1,05
Сухой остаток (%)	: 35 - 41
Рекомендуемое количество слоев	: 2
Рекомендуемый расход (г/м²)	: 60 - 100
Удельный расход (м²/л)	: 10 - 18
Время сушки (мокрого слоя 100 г/м², при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 45-65 %)	
От пыли	: 1 час
На отлив	: 1,5 часа
До шлифования	: 16 часов
Время межслойной сушки	: 4 часа

ЦВЕТ

Код продукта	Степень блеска
VW454.20.0000	20 ± 2
VW454.50.0000	50 ± 2
VW454.70.0000	70 ± 2



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Хранить в
прохладном
месте



Беречь от
замерзания

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и свободной от грязи (пыли, воска и т.д.). Продукты на водной основе имеют тенденцию поднимать древесный ворс. Чтобы свести к минимуму поднятие ворса, поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 150-180. Уровень влажности древесины должен быть между 12-14%.

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно перемешайте продукт перед его использованием. Через 4 часа после нанесения первого слоя поверхность шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 220. Если время межслойной сушки между вторым и третьим слоями меньше 4 часов, шлифовать не нужно. Для окрашивания древесины используют водонерастворимые морилки. При низких температурах и/или высокой относительной влажности время высыхания увеличивается. Таким образом, сушку необходимо проводить в помещениях с хорошей вентиляцией воздуха.

Оборудование для нанесения

- Валик
- Кисть

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Срок годности продукта при температуре 5 - 35°C составляет 24 месяца.

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла.

Плотно закрывайте банки с материалом после их использования.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Внимательно читайте инструкции, указанные на ярлыке.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

ВНИМАНИЕ

Во время нанесения, температура продукта, покрытия, окружающей среды и подложки не должна опускаться ниже 15°C. В противном случае эксплуатационные характеристики покрытия снизятся.

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Оборудование для нанесения должны быть очищены водой, а остатки покрытия (промывочная вода, вода из покрасочных камер и использованные покрытия) должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Лак