

ÜRÜN AÇIKLAMASI

PIGMENTA; renklendirilebilen, son kat olarak kullanıma uygun su bazlı boyadır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek elastikiyet özelliği
- UV ışınlarına karşı yüksek dayanım
- Uygulama sonrası doğal görünüm
- Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap paneller, ahşap panjurlar, ahşap kapı ve pencereler için kullanılır.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

Ürün Kodu	Parlaklık
BW426.20.XXXX	20
BW426.40.XXXX	40

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi	: Su Bazlı
Viskozite (cps)	: 1500 - 2500
Özgül Ağırlık (kg/ltr)	: 1,2 ± 0,02
Katı Madde (% ağırlıkça)	: 47 ± 1
pH	: 8,5 - 9,0
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m ²)	: 80 - 130
Tüketim miktarı (m ² /lt)	: 8 - 10
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m ² uygulamada)	
Flash off	: 20 dk (30°C)
Laminar hava	: 45 dk (45°C)
Soğuma	: 15 dk (20°C)

Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 RH, 100 g/m²)

Toz kuruması	: 30 dk
Dokunma kuruması	: 2 sa
Zımparalanabilme	: 4 sa
Katlar arası bekleme süresi	: 4 - 6 sa
İstiflenebilme	: min 24 sa

RENK SEÇENEKLERİ

Renk Kodu	Renk Adı
1000	BIANCO
1715	IVORY
7235	GREY CHIARO
7243	GREY SCURO
5224	RUSTICO BLU
5212	BLU CIELO
2704	GIALLO
6305	VERDE SCURO
8416	MARRONE
3304	ROSSO

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlerden arındırılmalıdır.

Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için max. %12, sert ağaçlar için max. %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 no'lu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

Konvansiyonel Sprey: : 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir. Gerekli durumlarda % 5-10 su ile inceltililebilir.

Uygulama Ekipmanları

- Sprey tabancası
- Fırça

DEPOLAMA & TAŞIMA

Orijinal ambalajında kapalı olarak 5 - 35°C sıcaklıkları arasında depolandığında raf ömrü 1 yıldır.

Boya kalıntıları (yıkama suları, boya kabinleri suları, kullanılan kaplamalar) yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Kalıntıları kesinlikle boşaltma kanallarına atmayın.

Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.

Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun.

SAĞLIK & GÜVENLİK

Tüm Sağlık ve Güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.

İyi havalandırılmış uygulama ortamının sağlanması gerekir.

UYARI

Yüzeydeki ürün uygulaması en az 12°C olan bir ortamda yapılmalıdır.

Düşük sıcaklıktaki kaplama uygulamaları standart performanslara kıyasla daha düşük kimyasal ve mekanik özelliklere neden olabilir.

Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama ekipmanları su ile temizlenmeli ve ürün kalıntıları asla kanalizasyona verilmemelidir.

TAŞIMA BİLGİLERİ

Yük Sınıflandırması	: Boya
Paketleme	: 0,75 LT ; 2,5 LT ; 20 LT



Fırça ile uygulayınız



Sprey ile uygulayınız



Karıştırınız



Serin yerde depolayınız



Donmaya karşı koruyunuz