



Fırça ile
uygulayınız



Karıştırınız



Serin yerde
depolayınız



Donmaya karşı
koruyunuz

ÜRÜN AÇIKLAMASI

IP-51; şeffaf özellikte olan alt kat olarak kullanıma uygun su bazlı emprenyedir.

ÖZELLİKLER

- Emprenye özelliklerine sahip kimyasal yapı
- Mantara ve böceğe karşı ağşapı koruma
- Yüksek penetrasyon özelliği
- Hızlı kuruma
- Pestisit ve civa içermez. IPBC içerir

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Tomruk evlerdeki balkon cephe kaplamaları, ağşap paneller, ağşap kapı ve pencerelerde kullanılır. Dış mekanda kullanılan bütün ağşap yapılar için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi	: Su Bazlı
Viskozite (DIN 4)	: 14"
Özgöl Ağırlık (kg/lt) Katı Madde (%)	: 1,01 ± 0,02
ağırlıkça)	: 5 ± 1
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	: 2
pH	: 7
Önerilen uygulama miktarı (gr/m ²)	: 50 -80
Tüketim miktarı (m ² /lt)	: 10 - 12

Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)

Flash off	: 15 dk (30°C)
Laminar hava	: 15 dk (30°C)
Soğuma	: 30 dk (20°C)

Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 RH, 100 g/m²)

Toz kuruması	: 10 dk
Dokunma kuruması	: 30 dk
Zımparalanabilme	: 12 sa
Katlar arası bekleme süresi	: 2 - 4 sa
İstiflenebilme	: min. 24 sa

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlerden arındırılmalıdır.

Ağşap rutubeti yumuşak ağşaplar için max. %12, sert ağşaplar için max. %15 olmalıdır. Sert ağşaplar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 no'lu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

Daldırma: Yalnızca paslanmaz tanklar kullanılmalıdır.

Fırça: Yalnızca sentetik uçlu kıl fırça kullanılmalıdır.

Duşılama: Diyafram pompası kullanılmalıdır.

Uygulama Ekipmanları

- Daldırma
- Fırça
- Duşılama

DEPOLAMA & TAŞIMA

Orijinal ambalajında kapalı olarak 5 - 35°C sıcaklıkları arasında depolandığında raf ömrü 1 yıldır.

Boya kalıntıları (yıkama suları, boya kabinleri suları, kullanılan kaplamalar) yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Kalıntıları kesinlikle boşaltma kanallarına atmayın.

Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.

Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun.

SAĞLIK & GÜVENLİK

Tüm Sağlık ve Güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.

İyi havalandırılmış uygulama ortamının sağlanması gerekir.

UYARI

Yüzeydeki ürün uygulaması en az 12°C olan bir ortamda yapılmalıdır.

Düşük sıcaklıktaki kaplama uygulamaları standart performanslara kıyasla daha düşük kimyasal ve mekanik özelliklere neden olabilir.

Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama ekipmanları su ile temizlenmeli ve ürün kalıntıları asla kanalizasyona verilmemelidir.

TAŞIMA BİLGİLERİ

Yük Sınıflandırması : Astar

Paketleme : 20 LT