

WOOD
SOL

UNI
DECK
UB-444

DİJİTAL KARTELA DIGITAL CHART



WOOD
SOL

UNI
DECK
UB-444



WATERBASED · SU BAZLI

DIŞ MEKAN SU BAZLI DECK YAĞI EXTERIOR WATER BASED DECK OIL

Zorlu hava şartlarına dayanım
Modern teknoloji
Yüksek UV dayanımı, yüksek kalite
Kolay işçilik, hızlı kuruma

TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ALANLARI

Ahşap cephe kaplamaları, deckler, ahşap köprüler ve bahçe mobilyaları.

UYGULAMA METOTLARI

Konvansiyonel sprey tabancası, rulo veya fırça.

UYGULAMA ŞARTLARI

Kullanmadan önce iyice karıştırınız.

Tavsiye edilen kat sayısı: 1 - 2

Tüketim miktarı (m²/litre): 10-12

Kuruma süresi: Dokunma 1 saat, tam kuruma 4 saattir.

Uygulama sırasında çevre sıcaklığı 12°C altına düşmemelidir. Soğuk ortamlarda uygulama yapılması kimyasal ve mekanik özelliklerin azalmasına sebep olabilir. Üründe istenilen performansı artırmak için HPA-100 ve HPA-101 katkıları hakkında bilgi isteyiniz.

Strong resistance to climatic conditions
Modern technology
Contains UV filters, high quality
Easy working, fast drying

RECOMMENDED APPLICATION AREAS

Claddings, decks, wooden bridges and garden furnitures.

APPLICATION METHODS

By conventional spray gun, roller or brush.

APPLICATION PROPERTIES

Mix the product before use.

Recommended N° of coats: 1-2

Metric yield (m²/liter): 10-12

Drying time: Touch dry 1 hour, hard dry 4 hours.

The product application on substrate must be done in an environment with no less than 12°C. Applications in a cold environment may reduce of chemical and mechanical properties. Please ask for information about the HPA-100, HPA-101 additives for the desired performance improve.

UNIDECK UB-444

1211 OAK



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

UNIDECK UB-444

0010 NATURAL



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

UNIDECK UB-444

1210 PINO



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

UNIDECK UB-444

1213 NOCE



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

UNIDECK UB-444

1212 TEAK



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.



Deckler doğrudan ve yoğun güneş ışığına maruz kalan bölgelerde olduğundan, UV dayanımı sağlayan pigmentli vernik kullanılması önemlidir ve şiddetle tavsiye edilir.

Since decks are in areas exposed to direct and intense sunlight, it is important and highly recommended to use pigmented varnish that provide UV resistance.